

## Verschiedene-Diverse SIAF 2,5 gn/ge Ri.100 Silikon-Litze

### Allgemeine Informationen

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Artikelnummer      | ET0135384             |
| EAN                |                       |
| Hersteller         | Verschiedene-Diverse  |
| Hersteller-ArtNr   | SIAF 2,5 gn/ge Ri.100 |
| Hersteller-Typ     | SIAF 2,5 gn/ge        |
| Verpackungseinheit | 100 Meter             |
| Artikelklasse      | Aderleitung           |



### Technische Informationen

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt         | 2.5mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                  |                    |
| Ader-Isolation                 |                    |
| Schirm                         |                    |
| Ader-Farbe                     |                    |
| Flammwidrig                    |                    |
| Raucharm nach EN 61034-2       |                    |
| Außendurchmesser ca.           | 3.6mm              |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fes | -60...180°C        |
| Nennspannung U0                | 300V               |
| Nennspannung U                 | 500V               |

Verschiedene-Diverse SIAF 2,5 gn/ge Ri.100 Silikon-Litze  
 Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Isolation  
 Gummi (Silikon), Ader-Farbe grün/gelb, Flammwidrig nach EN 60332-1-2,  
 Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.

3,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -60 ...

180°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer,  
 verzinkt, Wird dort eingesetzt, wo hohe Temperaturschwankungen herkömmliche  
 PVC-isolierte Leitungen brüchig oder spröde machen.

Die Isolation ist auf Silikon-Kautschukbasis aufgebaut.

Sie ist resistent gegen pflanzliche und tierische Fette, viele Öle und verdünnte Säuren sowie Zersetzung durch Alkohole, Weichmacher, Laugen und Salzlösungen.

Die Isolation ist tropenfest und beständig gegen Sauerstoff und Ozon.

Bei Brand entsteht eine isolierende Schicht um die blanken Drähte.

Max.

Betriebstemperatur 180 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse SIAF 2,5 gn/ge Ri.100 Silikon-Litze online kaufen](#)